


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

**Gamme :** Ventouse  
**Catégorie :** À soufflets  
**Série :** 8  
**Hauteur ( en mm ) :** 19  
**Forme :** 2.5 Soufflets  
**Diamètre de lèvre de contact :** 13.5 mm  
**Diamètre de fût intérieur :** 4 mm  
**Nombre de soufflets :** 2.5 Soufflets  
**Diamètre :** 13.5mm  
**Force horizontale :** 6N  
**Force verticale :** 3N  
**Flèche :** 9mm



		Matière	Couleur	Dureté Shore	Code Matière	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance Températures C°	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire
8 14SLT A		Silicone	Translucide certification alimentaire CE	SH60	SLT	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA ☞☞
8 14SLT A		Silicone	Translucide certification alimentaire CE	SH40	SLT	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA ☞☞
8 14SL A SH40		Silicone	Rouge brique certification alimentaire CE	SH40	SL	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA ☞☞
8 14SLDB A		Silicone détectable	Bleu certification alimentaire CE	SH40	SLDB	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA ☞☞
8 14SLBLEU A SH30		Silicone	Bleu certification alimentaire CE	SH30	SLBLEU	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA ☞☞
8 14NI A		Nitrile	Noir	SH50	NI	✓	✓	-10/+80	✗	✓✓	✗

✓✓✓ Excellent - ✓✓ Bon - ✓ Faible - ✗ Mauvais - ✗✗ Non recommandé  
 \*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.  
 \*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font **IMPÉRATIVEMENT** lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires.  
 Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, **NOVACOM** dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.